

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium DustProofer

Betooni pinda keemiliselt tugevdav ja tolmuabaks muutev lahus. Suurendab betoonpõrandate kulumiskindlust, muudab nad tolmuabaks ja vastupidavaks kemikaalide toimele.

Pinna töötlemine sellise lahusega annab järgmised eelised:

- Tolmukindlus
- Kulumiskindlus
- Õlide kindlus
- Veekindlus
- Kemikaalide kindlus leelised ja happed.
- Reageerib betooniga, seega muudab pealmise kihi ühtlaselt tihedaks
- Säilitab betooni hingavuse

Kasutusala

Kasutatakse autoparklate, tööstus-, lao- ja garaažipõrandate immutamiseks. Samuti treppide, sildade ja muude betoonpindade kaitseks sise- ja välistingimustes.

Kasutamistingimused

Värskelt rajatud betoonpinnad peavad enne immutamist olema kivilinenud 21 päeva (+23 °C, 50% RH). PENOSIL Premium DustProofer ei sobi looduspindade (lubjakivi, liivakivi) tugevdamiseks.

Kasutusjuhend

Aluspind puhastada tolmuimejaga. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav betooni pind eelnevalt lihvida.

Pind töödelda kolmes järgus:

1. Segada veega 1:2 ja kanda betooni pinnale pehme harja abil. Lahust tuleb pinnale kanda rikkalikult, et see imbuks võimalikult sügavale betooni sisse. Lasta kuivada 40–60 minutit ning eemaldada üleliigne lahus lapiga.
2. Segada lahust veega 1:1 ja kanda betooni pinnale nagu eelnevalt. Lasta kuivada 40–60 minutit ning eemaldada liigne lahuse hulk.
3. Segada veega 2:1 ja kanda segu betooni pinnale nagu eelnevatel kordadel. Lasta kuivada 40–60 minutit ning eemaldada üleliigne lahus. Lõplik kuivamine 24 tundi. On äärmiselt oluline eemaldada kogu sisse imbumata lahus, et pinnale ei jääks loike, vastasel juhul võivad sinna jääda laigud.

Kui betoonkihist imbub peale katmistööde lõppu valget toimeainet, on vajalik korrata 3. etappi laikude eemaldamiseks.

Pinna töötlemise kolm etappi tehakse järjestikku.

Materjali kulu pinna katmisel kolmes järgus on kuni 0,5 l/m². Töödeldud pind peab saama kuivada vähemalt 24 h.

Puhastamine

Tööriistad pesta veega, riietelt eemaldada plekid koheselt pesuvahendi ning veega. Kuivanud toote kilet saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Omadused	Ühik	Väärtus
Tihedus	g/cm ³	1,2
pH		10–11
Lahusti		vesi
Kuivamisaeg	h	24

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust, kui ei ole märgitud teisiti.

Värvus

Läbipaistev.

Pakend

5 L, 10 L, 20 L metallnõud.
1000 L konteiner.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C.

Ohutus

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).