



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

0015_Flächendicht F_16-05-2016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Flächendicht F**
2. Kavandatud kasutuala: **vedel hüdroisolatsioonimastiks veetõkkekihi tegemiseks plaatimissegudega paigaldatava keraamilise plaadi alla**
3. Tootja: **Knauf SIA**
Daugavas iela 4, LV-2118 Saurieši, Stopiņu nov., Lāti
tel: (+ 371) 6703 2999, E-post: info@knauf.lv
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ**
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel. (+372) 651 8697, E-post: info@knauf.ee
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 3**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 14891:2012**
Toote katsetused teostas Praha Ehitustehnika Instituut NB 1020, katseprotokoll nr.020-035118.
Tootjatehas teostab ettevõttesisest tootmiskontrolli.
- 6b: Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**
- Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
- Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
- Teavitatud asutus: **ei ole vajalik**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	
Algtõmbenakketugevus	1,28 N/mm ²	EN 14891-A.6. (≥0,5 N/ mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist	0.62 N/mm ²	EN 14891-A.6. (≥0,5 N/ mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist	1.93 N/mm ²	EN 14891-A.6. (≥0,5 N/ mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist-sulatamist	0.68 N/mm ²	EN 14891-A.6. (≥0,5 N/ mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast lubjaveega immutamist	0.90 N/mm ²	EN 14891-A.6. (≥0,5 N/ mm ²)
Veekindlus ja vee imendumine	Vett mitteläbilaskev	EN 14891-A.7.
Pragude katmisvõime tavatingimustel (+20 °C)	4.21 mm	EN 14891-A.8. (≥0,75 mm)
Pragude katmisvõime madalal temperatuuril (-5 °C)	1.43 mm	EN 14891-A.8. (≥0,75 mm)
Pragude katmisvõime madalal temperatuuril (-20 °C)	1.34 mm	EN 14891-A.8. (≥0,75 mm)
Ohtlike ainete eraldumine		Ei ole ohtlik, ohutuskaardil

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole oluline**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Visvaldis Ločmelis
Kvaliteediosakonna juhataja
Saurieši, 16.01.2015